

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**PANELE PODŁOGOWE SPC LVT BESTLAMINATE VINDURI** – dekor drewnopodobny**Importer:** Remex Sp. z o.o., ul. Torowa 27, 43-150 Bieruń, tel. 32-216-48-15, www.e-remex.pl**DĄB STONEBROOK (VIN-ZL98618-19) * DĄB PIASKOWY (VIN-96100-04)**

OGÓLNE				
Materiał	Winył z warstwą rdzenia z węgla wapnia 3.5 mm + 1mm pianka EVA. Wyprodukowane z surowców pierwotnych, nieprzetworzonych.			
Przeznaczenie	Wewnętrzne pokrycia podłogowe			
Struktura	Wytłaczana struktura drewna			
Wykończenie	Półpołysk, mikrofuga			
System montażu	Bezklejowy - zamek typu „click” (Unilin)			
Zastosowany podkład	Czarna pianka EVA, zintegrowana			
Klasyfikacja wg Normy EN 649	Klasa 31			
Gwarancja	Użytkowanie domowe: 25 lat	Użytkowanie komercyjne: 5 lat		
CECHY PRODUKTU				
Grubość całkowita	4.5 mm			
Grubość warstwy ścieralnej	0.3 mm			
Wymiary - długość	1220 mm			
Wymiary - szerokość	183 mm			
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU				
Właściwość	Norma	Wynik	Wymóg	
Stabilność wymiarowa	EN 434	0.03%	<0,25%	
Stabilność wymiarowa w wysokiej temperaturze	EN 434	<=0,10%	<=0,20%	
Stabilność zwijania	EN 434	+/- 1 mm	+/- 1,5 mm	
Tolerancja długości	EN 427	+/-0,40 mm	+/-0,50 mm	
Tolerancja szerokości	EN 427	+/- 0,10 mm	+/- 0,15 mm	
Prostoliniowość krawędzi	EN 427	<=0,20 mm	<=0,25	
Prostokątność elementu	EN 427	<=0,20 mm	<=0,25	
Tolerancja grubości	EN 428	+/- 0,20 mm	+/- 0,20 mm	
Odporność na rozwarstwianie (N/5 cm)	EN 431	>=58N	>=55N	
Odporność na zużycie/ścieranie	EN 660-2	<=0,015 g	<=0,015 g	
Odporność na zarysowania	/	>=2600 g	>=2500 g	
Antypoślizgowość	DS			
Emisja formaldehydu	E1			
Odporność ogniowa	B fl s1			
Powłoka UV	Tak			
Plamoodporność i odporność na zarysowania	Tak, „Ceramax”			
Wodoodporność	Tak			
REACH	Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2016 REACH	%	Zgodnie z zakresem i oceną przesiewową wyniki badań na zawartość SVHC są niższe niż 0.1%	
VOC (FloorScore)	CDPH/EHLB/Standard V1.2-2017	/	Jakość powietrza	Spełnia normę
INFORMACJE LOGISTYCZNE				
Liczba paneli w paczce	10 szt.			
Paczka	2,23 m ²			
Paleta	70 paczek			
Waga paczki	16 kg			
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE				
Domowe	Kuchnia, łazienka, salon, pokoje			
Komercyjne	Biuro, sklep – o lekkim natężeniu ruchu			
CERTYFIKATY				
CE, FloorScore, SGS, ISO9001, ISO14001				
Kraj produkcji	Chiny			