

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU****PANELE PODŁOGOWE SPC LVT BESTLAMINATE® LIVANTI® – dekor**

drewnopodobny

**Importer:** Remex sp. z o.o., ul. Międzyrzecka 10, 43-225 Wola, tel. 32-216-48-15, [www.bestlaminat.pl](http://www.bestlaminat.pl)**DĄB WIELOKOLOROWY \* DĄB KLASYCZNY \* DĄB CIEMNY \* DĄB JASNOSZARY \* SOSNA \*  
DĄB CIEMNOSZARY \* DĄB ANTYCZNY MORSKI \* DĄB ANTYCZNY BIELONY**

<b>OGÓLNE</b>			
Materiał	Winył z warstwą rdzenia z węglanu wapnia 4 mm + 1mm pianka IXPE. Wyprodukowane z surowców pierwotnych, nieprzetworzonych.		
Przeznaczenie	Wewnętrzne pokrycia podłogowe*		
Struktura	Wyłaczana struktura drewna		
Wykończenie	Półpołysk, V-fuga		
System montażu	Bezklejowy - zamek typu „click” (Unilin)		
Zastosowany podkład	Zielona pianka IXPE, zintegrowana		
Klasyfikacja wg Normy EN 649	Klasa 32		
Gwarancja (zgodnie z kartą gwarancyjną Remex sp. z o.o.)	Użytkowanie domowe: 25 lat	Użytkowanie komercyjne: 5 lat	
<b>CECHY PRODUKTU</b>			
Grubość całkowita	5 mm		
Grubość warstwy ścieralnej	0,5 mm		
Wymiary - długość	1220 mm		
Wymiary - szerokość	183 mm		
Gęstość	2000 kg/m <sup>3</sup> (+/-50)		
<b>WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU</b>			
Właściwość	Norma	Wynik	Wymóg
Stabilność wymiarowa	EN 434	0.03%	<0,25%
Stabilność wymiarowa w wysokiej temperaturze	EN 434	<=0,10%	<=0,20%
Stabilność zwijania	EN 434	+/- 1 mm	+/- 1,5 mm
Tolerancja długości	EN 427	+/-0,40 mm	+/-0,50 mm
Tolerancja szerokości	EN 427	+/- 0,10 mm	+/- 0,15 mm
Prostoliniowość krawędzi	EN 427	<=0,20 mm	<=0,25
Prostokątność elementu	EN 427	<=0,20 mm	<=0,25
Tolerancja grubości	EN 428	+/- 0,20 mm	+/- 0,20 mm
Odporność na rozwarstwianie (N/5 cm)	EN 431	>=58N	>=55N
Odporność na zużycie/ścieranie	EN 660-2	<=0,015 g	<=0,015 g
Odporność na zarysowania	/	>=2600 g	>=2500 g
Antypoślizgowość	DS		
Emisja formaldehydu	E1		
Odporność ogniowa	B fl s1		
Powłoka UV	Tak		
Plamoodporność i odporność na zarysowania	Tak, „Ceramax”		
Wodoodporność	Tak		
Możliwość montażu na ogrzewaniu podłogowym	Tak, na wodnym ogrzewaniu podłogowym przy temp. ≤ 27 °C		
Opór cieplny	0. 049 (m <sup>2</sup> · K)/W		
<b>INFORMACJE LOGISTYCZNE</b>			
Liczba paneli w paczce	10 szt.		
Paczka	2,23 m <sup>2</sup>		
Paleta	65 paczek		
Wymiary i waga palety	1220x920x750 mm; 1195 kg		
<b>PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE</b>			
Domowe	Kuchnia, łazienka, salon		
Komercyjne	Biuro, sklep – o lekkim natężeniu ruchu		
<b>CERTYFIKATY</b>			
CE, VOC A+, FloorScore, SGS, ISO9001, ISO14001			
Kraj produkcji	Chiny		

**Informacje dodatkowe:**

\*Produkt może być zamontowany jako pływające pokrycie podłogowe wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności komercyjnej z lekkim natężeniem ruchu, za wyjątkiem pomieszczeń i stref, gdzie będą narażone na ekstremalne wysokie lub niskie temperatury otoczenia np. w solariach, saunach, strefie prysznic.

Podłoga musi zostać sprawdzona pod kątem ewentualnych uszkodzeń przed montażem i zainstalowana oraz użytkowana i pielęgnowana zgodnie z instrukcją.

Produkt nie nadaje się do montażu na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym.

Zmiana połysku i odcienia podłogi zaobserwowana podczas jej użytkowania na przełomie lat jest następstwem normalnego starzenia się produktu.

Próbki paneli, wzorniki są jedynie fragmentem paneli i nie odzwierciedlają całego dekoru podłogi. Pełny dekor obejmuje 5-6 paneli.

Zdjęcia cyfrowe mogą się różnić w zależności od ustawień monitora, karty graficznej. W celu zapoznania się z całym dekiem zapraszamy do siedziby Remex Sp. z o.o.

Nie gwarantuje się kompatybilności paneli w ramach różnych partii produkcyjnych.