

**KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**
**PANELE PODŁOGOWE SPC LVT BESTLAMINATE® ADDURI® A+B JODEŁKA 5.5mm**
**Importer:** Remex sp. z o.o., ul. Międzyrzecka 10, 43-225 Wola, tel. 32-216-48-15, [www.bestlaminat.pl](http://www.bestlaminat.pl)
**DĄB NATURALNY \* DĄB CARMEL \* DĄB CAPPUCCINO**

OGÓLNE				
Materiał	Winył z warstwą rdzenia z węgla wapnia 4mm + 1.5mm podkład IXPE. Wyprodukowane z surowców pierwotnych, nieprzetworzonych.			
Przeznaczenie	Wewnętrzne pokrycia podłogowe*			
Struktura	Wyłaczana struktura drewna			
Wykończenie	Półpołysk, V-fuga malowana			
System montażu	Bezklejowy - zamek typu „click” (Unilin)			
Zastosowany podkład	Pianka IXPE, zintegrowana			
Klasyfikacja wg Normy EN 649	Klasa 32			
Gwarancja (zgodnie z kartą gwarancyjną Remex sp. z o.o.)	Użytkowanie domowe: 25 lat		Użytkowanie komercyjne: 5 lat	
CECHY PRODUKTU				
Grubość całkowita	5.5 mm			
Grubość warstwy ścieralnej	0.5 mm			
Wymiary - długość	600 mm			
Wymiary - szerokość	125 mm			
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU				
Właściwość	Norma	Wynik	Wymóg	
Stabilność wymiarowa	EN 434	0.03%	<0,25%	
Stabilność wymiarowa w wysokiej temperaturze	EN 434	<=0,10%	<=0,20%	
Stabilność zwijania	EN 434	+/- 1 mm	+/- 1,5 mm	
Tolerancja długości	EN 427	+/-0,40 mm	+/-0,50 mm	
Tolerancja szerokości	EN 427	+/- 0,10 mm	+/- 0,15 mm	
Prostoliniowość krawędzi	EN 427	<=0,20 mm	<=0,25	
Prostokątność elementu	EN 427	<=0,20 mm	<=0,25	
Tolerancja grubości	EN 428	+/- 0,20 mm	+/- 0,20 mm	
Odporność na rozwarstwianie (N/5 cm)	EN 431	>=58N	>=55N	
Odporność na zużycie/ścieranie	EN 660-2	<=0,015 g	<=0,015 g	
Odporność na zarysowania	/	>=2600 g	>=2500 g	
Antypoślizgowość	DS			
Emisja formaldehydu	E1			
Odporność ogniowa	B fl s1			
Powłoka UV	Tak			
Plamoodporność i odporność na zarysowania	Tak, „Ceramax”			
Możliwość montażu na ogrzewaniu podłogowym	Tak, na wodnym ogrzewaniu podłogowym przy temp. ≤ 27 °C			
Wodoodporność	Tak			
REACH	Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2016 REACH	%	Zgodnie z zakresem i oceną przesiewową wyniki badań na zawartość SVHC są niższe niż 0.1%	
VOC (Floorscore)	CDPH/EHLB/Standard V1.2-2017	/	Jakość powietrza	Spełnia normę
INFORMACJE LOGISTYCZNE				
Liczba paneli w paczce	20 szt. (10 A + 10 B)			
Paczka	1.5 m2			
Paleta	84 paczki			
Waga paczki	12.8 kg			
PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE				
Domowe	Kuchnia, łazienka, salon, pokoje			
Komercyjne	Biuro, sklep – o lekkim natężeniu ruchu			
CERTYFIKATY				
CE, FloorScore, SGS, ISO9001, ISO14001				
Kraj produkcji	Chiny			

**Informacje dodatkowe:**

\*Produkt może być zamontowany jako pływające pokrycie podłogowe wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności komercyjnej z lekkim natężeniem ruchu, za wyjątkiem pomieszczeń i stref, gdzie będą narażone na ekstremalne wysokie lub niskie temperatury otoczenia np. w solariach, saunach, strefie prysznic.

Podłoga musi zostać sprawdzona pod kątem ewentualnych uszkodzeń przed montażem i zainstalowana oraz użytkowana i pielęgnowana zgodnie z instrukcją.

Produkt nie nadaje się do montażu na elektrycznym ogrzewaniu podłogowym.

Zmiana połysku i odcienia podłogi zaobserwowana podczas jej użytkowania na przełomie lat jest następstwem normalnego starzenia się produktu.

Próbki paneli, wzorniki są jedynie fragmentem paneli i nie odzwierciedlają całego dekoru podłogi. Pełny dekor obejmuje 5-6 paneli.

Zdjęcia cyfrowe mogą się różnić w zależności od ustawień monitora, karty graficznej. W celu zapoznania się z całym dekiem zapraszamy do siedziby Remex sp. z o.o.

Nie gwarantuje się kompatybilności paneli w ramach różnych partii produkcyjnych.